

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)		
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	1RHP76b	du 02/11/2010
		MISE A JOUR du 15/11/2016
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
LKF Materials A/S Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK		ViaTherm B28 Plus - VNTP Nature du produit ECR
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à chaud en rideau 'PLOTS' rétro réfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 2 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 95 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine avec un dispositif de chauffe, un répandeur rideau, un distributeur pour saupoudrage + fondoir

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 4 mm Largeur : / Longueur : / Diamètre : 40 mm Espacement : 5 mm

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
PRODUIT :		Dosage humide
Produit de base	100 %	4030 g/m²
SAUPOUDRAGE :		Dosage utile
Mélange Saupoudré (- Vialux 20 SRT (MBG1 A6 T) - SOVITEC)	100 %	290 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : 27 °C	T° sol : 38 °C	Hygrométrie : 61 % Vent : 31 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2,03 g/ml	76,9 %		112,0 °C

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL							
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR 15.36 à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2009 - R396	PMT : 0.85 mm	2009	10100	20

CARACTERISATION DU PRODUIT :							
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)							
Classe de roulage	Nb de passages de roues	Visibilité de nuit			Adhérence	Visibilité de jour	
		RI (sec)	RI (pluie) (mcd.m-2.lx-1)	RI (humide)		SRT	Chromaticité (x) (y)
Exigences :		150	35	35	0.45		100
Etat neuf		518	141	183	Nm	0.3256 0.3454	205
(P1) 50000		335	96	133	Nm	0.3307 0.3499	161
(P2) 100000		294	79	102	Nm	0.3303 0.3493	163
(P3) 200000		274	57	82	Nm	0.3301 0.3492	154
(P4) 500000		186	43	49	Nm	0.3312 0.3501	150
(P5) 1000000		174	35	45	Nm	0.3272 0.3467	153
(P5) 1000000		R3	RR2	RW2	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par: CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 15/11/2016 Le Fabricant (Nom et Visa) : F. CHATRY CG 47 Le 0210/117

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140